

WARUNKI TECHNICZNE
SKLEJKA PROFILOWANA

Warunki techniczne nie dotyczą specjalnych wymagań klienta

1. Wymagania wyrobu surowego:

- Arkusze wewnętrzne z drewna liściastego: buk, brzoza
- Arkusze zewnętrzne z drewna liściastego, iglastego oraz z tworzyw sztucznych
- Wilgotność wyprasek do 12%
- Dopuszczalna wchrowatość/spaczenie 8mm (w partii jest dopuszczalne występowanie 5% towaru o wchrowatości 10mm)
- Tolerancja grubości
 - > 3 ≤ 12mm ±0,5mm
 - > 12 ≤ 25mm ±1,0mm
 - > 25mm ±1,5mm

2. Wymagania jakości powierzchni wyrobu surowego:

użytkowej widocznej (pod lakier) A
nieużytkowej niewidocznej (pod lakier) B
nieużytkowej niewidocznej (pod tapicerkę) C
powierzchnie wąskie (pod lakier) D

<i>Rodzaj wady</i>	<i>Powierzchnia użytkowa widoczna (pod lakier)</i> <i>A</i>	<i>Powierzchnia nieużytkowa niewidoczna (pod lakier)</i> <i>B</i>	<i>Powierzchnia nieużytkowa niewidoczna (pod tapicerkę)</i> <i>C</i>	<i>Powierzchnie wąskie (pod lakier)</i> <i>D</i>
Plamki rdzeniowe	Dopuszczalne max 5 szt o długości do 20mm i szerokości do 2mm	Dopuszczalne	Dopuszczalne	-----
Przebarwienia	Dopuszczalne nieznaczne jednolite zabarwienie po obróbce hydrotermicznej	Dopuszczalne	Dopuszczalne	Dopuszczalne
Fałszywa twardziel	Niedopuszczalne	Dopuszczalne	Dopuszczalne	Dopuszczalne
Sinizna	Niedopuszczalne	Dopuszczalne	Dopuszczalne	Dopuszczalne
Sęki zdrowe zrosnięte	Dopuszczalne jasne max 3 szt o średnicy do 10mm	Dopuszczalne	Dopuszczalne	Dopuszczalne

NADAJEMY MEBLOM KSZTAŁT

<i>Rodzaj wady</i>	<i>Powierzchnia użytkowa widoczna (pod lakier) A</i>	<i>Powierzchnia nieużytkowa niewidoczna (pod lakier) B</i>	<i>Powierzchnia nieużytkowa niewidoczna (pod tapicerkę) C</i>	<i>Powierzchnie wąskie (pod lakier) D</i>
Sęki czarne	Niedopuszczalne	Dopuszczalne max 5 szt o śr do 5mm nie występujące w skupiskach	Dopuszczalne	Dopuszczalne nieliczne o szerokości do 10mm
Otwory po sękach	Niedopuszczalne	Niedopuszczalne	Dopuszczalne do średnicy 25mm	Dopuszczalne do szerokości do 5mm
Pęknięcia	Niedopuszczalne	Dopuszczalne w ilości 1szt do dł 1/5 i szerokości 2mm	Dopuszczalne	Dopuszczalne do szerokości do 5mm
Zakładki	Niedopuszczalne	Niedopuszczalne	Dopuszczalne	Dopuszczalne
Zakorki	Niedopuszczalne	Niedopuszczalne	Dopuszczalne	Niedopuszczalne
Spajanie	Niedopuszczalne	Dopuszczalne	Dopuszczalne	-----
Przebicia klejowe	Niedopuszczalne	Dopuszczalne	Dopuszczalne	-----
Rozwarstwienia w postaci pęcherzy powietrznych	Niedopuszczalne	Niedopuszczalne	Niedopuszczalne	Niedopuszczalne
Zabrudzenia powierzchni	Niedopuszczalne	Dopuszczalne znikające po szlifowaniu	Dopuszczalne	Niedopuszczalne
Wgnioty	Niedopuszczalne	Dopuszczalne znikające po szlifowaniu	Dopuszczalne	Niedopuszczalne